

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКИ DYNOblackcarbon

Антигравийная черная матовая пленка с рисунком углеродного волокна для защиты матовых и глянцевых лакокрасочных поверхностей от механических и химических повреждений из высококачественного термопластичного полиуретана (ТПУ). Пленка DYNObcarbon предназначена для защиты и стайлинга под карбон-3D лакокрасочных поверхностей и их частей. Запатентованный уникальный матовый верхний слой (TOP COAT) STEK HYDRORhobematt® позволяет обеспечить отсутствие царапин и других повреждений на весь срок эксплуатации материала. Гидрофобные свойства TOP COAT увеличивают сопротивление загрязнению, таким как следы от насекомых, помет птиц, дорожные реагенты, битум и краски, химические реактивы (щелочные растворы, кислоты, растворители). Благодаря эластичности ТПУ пленка прекрасно справляется с механическими воздействиями.


СВОЙСТВА ВЕРХНЕГО ПОКРЫТИЯ

- Уникальный матовый STEK HYDRORhobematt® TOP COAT
- Рисунок углеродного волокна 3D
- Экстремальные водо-грязеотталкивающие свойства
- Высокий уровень самовосстановления поверхности
- Анти-загрязнение, не желтеет

СОСТАВ ПЛЕНКИ

Пленка изготовлена из алифатического ТПУ на основе сложных полиэфиров и поликапролактонов, характеризуется лучшей стойкостью к маслам, топливам, отличается большей теплостойкостью, хорошей гидролитической стойкостью, высокой светостойкостью (не желтеет при действии УФ-излучения).

СТРУКТУРА ПЛЕНКИ



ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Толщина ТПУ	150 μ±3
Общая толщина	200 μ±3
Мутность	>1% (ASTM D-1003)
Устойчивость к царапинам	<3.5g /1000g (ASTM D-1044)
Прочность на растяжение	45 МПа (D-412)
Разрыв при удлинении	450% (D-412)
Испытание на открытом воздухе	Без изменений. (6500W ксеноновой дуговой лампой, освещенность: 0.51 Вт/м ² (340 нм), 65°C, относительной влажности 50%, 1000 часов)

АДГЕЗИВНЫЕ СВОЙСТВА

Кристалльно чистый перепозиционируемый акриловый клей с высокой степенью адгезии.